

■鉄道車両難燃性ビニルチューブ ★受注生産

鉄道車両関連に使用するチューブは、その安全性の観点から近年特に<難燃性>を要求されて参りました。当社では、鉄道車両難燃性としての認定を得ておりますので、特にご指定の場合はご相談ください。

鉄道車両用材料燃焼試験成績書

試験番号	車材燃試 22-657K
依頼者名	山一化工株式会社
製造者名	山一化工株式会社
品名	電線類結束
商品名	YA-TEZ-4925BK
材料	軟質塩化ビニル
厚さ	1mm
難燃処理法	酸化アノチン
試験年月日	平成 22年 11月 9日

試験成績

温度 20℃ 湿度 73% アルコール燃焼時間 1分 29秒

アルコール燃焼中		アルコール燃焼後	
着火	あり 16秒	残炎	なし
着炎	あり 16秒	残じん	なし
煙	普通	炭化	縁に達しない 130mm
火勢	上端を超えない	変形	表面的変形 130mm
備考			

判定難燃性

耐溶融滴下性試験	
判定	アルコール燃焼後
	平滑性

社団法人 日本鉄道車両機械技術協会