

plastics

## デクソン® Uチューブ(ポリウレタン)

熱可塑性ポリウレタン樹脂を使用し、一般的には機械的特性及び化学的特性に優れ、耐摩耗性、耐水性、耐寒性に優れた中低圧用のチューブです。

### ■特長

- 1)柔軟で反発弾性に富む。
- 2)摩耗に強い。
- 3)屈曲、引裂きに強い。
- 4)低温特性に優れています。
- 5)透明度が良い。

※使用温度：-20℃～60℃

### ■一般物性

項目	試験方法	単位	代表値
比重	JIS K-7311	-	1.13
硬度(ショア-A)	JIS K-7311	ポイント	91±2
抗張力	JIS K-7311	MPa	45
100%モジュラス	JIS K-7311	MPa	9
300%モジュラス	JIS K-7311	MPa	17
伸度	JIS K-7311	%	500
引裂強度	JIS K-7311	kn/m(kg/cm)	130
テーパー摩耗(H22)	JIS K-7311	mg	40
反発弾性	JIS K-7311	%	40

※上記数値は、製品の物性値ではなく、原材料の代表値であり保証値ではありません。

### ■規格寸法表

内径×外径 (m/m) (m/m)	定尺 (m)	内径×外径 (m/m) (m/m)	定尺 (m)
2.5×4		8×10	
3×5		8×11	
4×6		9×12	100
5×7	100	10×13	
6×8		12×15	
7×10		15×19	50

※標準色 透明

※上記規格の他、別製作にも応じます。

製品の仕様は改良などにより予告なく変更することがありますのでご了承ください。

## ■デクスロンUの耐薬品性

試験片 2.0mm厚 射出成形シート使用  
耐薬品性試験条件 各種薬品中に一ヶ月浸漬 25°C放置  
物性測定 JIS K-7311に準ずる

薬品名	DMF	m-クレゾール	THF	ベンゼン	トルエン	塩酸 10%	硫酸 10%	苛性ソーダ 10%
抵抗性	S	S	S-Sw	Sw	Sw	○	○	○

S : 完全に溶解 S-Sw : 著しい膨潤と一部溶解 Sw : 10%以上膨潤 ○ : 外観変化なし

※この表は文献から引用したデータです。材料そのものの耐薬品性を表すものであり、製品を判定するデータではございません。  
また、表の記載内容はあくまでも目安であり製品の耐薬品性を保証するものではありません。

※本耐薬品データは、製品の使用条件、環境等により、判定基準が○であっても適さない場合もございます。

ご使用する際は必ず同製品を用いた実用実験を行い、確認した上でご使用下さい。



デスクロンU

掲載商品の色は印刷の特性上実物とは異なる場合がございます。



ご使用に際しては必ず用途、使用条件等をお問合せ下さい。又、実用テストによるご確認をお願いします。